

ZOBEL Kundeninformation

28. September 2011

10 Punkte für richtiges Tauchen

„Gerade im Lasurbereich bildet eine geeignete Aufbringung der Grundierung die Grundlage für ein optimales Lackierergebnis“, so Martin Fischer, Leiter der Zobel Anwendungstechnik. „Letztlich sind es wenige Dinge, die zu beachten sind:

- 1) Für eine möglichst gleichmäßige Aufnahme der Grundierung – und damit einer möglichst gleichmäßigen Pigmentverteilung - darf das Holz nicht zu trocken sein. Die Holzfeuchte ggf. durch Wässern auf ca. 13% einstellen.
- 2) Grundierung vor Arbeitsbeginn gründlich aufrühren.
- 3) Viskosität der Grundierung mit DIN 4mm Auslaufbecher messen und ggf. mit Wasser lt. Vorgabe im Technischen Merkblatt einstellen.
- 4) Die im Auslaufbecher gemessene Auslaufzeit steht für das Fließverhalten der Grundierung. Bei großen Objekten ggf. einen etwas niedrigeren Viskositätswert einstellen. Bitte beachten Sie: Wasser selbst hat eine Auslaufzeit von ca. 10 Sekunden.
- 5) Die Kontaktzeit bestimmt die aufgenommene Materialmenge – 15 Sekunden pro eingetauchte Fläche einhalten, da erst nach dieser Zeitdauer eine Sättigung erreicht wird.
- 6) Frischmaterialzugabe nicht vergessen! Nur mit Wasser taucht es sich schlecht und Farbtöne werden nicht erreicht.
- 7) Tauchbeckenhygiene beachten. Teile vor dem Tauchen gründlich vom Schleifstaub befreien. Grundierung wiederholt filtrieren, um keinen Nährboden für Keime zu schaffen.
- 8) Hygienisch arbeiten – keine Keime eintragen, also z. B. keine „alten Lappen“ usw.
- 9) Tauchbecken bei Nichtbenutzung abdecken. Grundierung ggf. in Gebinde umfüllen und dicht verschließen.
- 10) Tauchbecken bei längerer Nichtbenutzung reinigen und trocken stehen lassen.“

Zobel Chemie GmbH

Hausanschrift
Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
D-67547 Worms

Telefon
+49-6241-3002-0

Telefax
+49-6241-3 76 90

web
www.zobel-worms.de

E-mail
kontakt@zobel-worms.de

Handelsregister
Mainz HRB 11152
Geschäftsführer
Rudolf J. Menningen
Cornelia Menningen-Zobel
Harry Zobel



15 Sekunden Kontaktzeit einhalten



Grundierung mit Paddel gründlich aufrühren

Mit freundlichen Grüßen
Zobel Chemie GmbH

Join us
in Colour.

Zobel Chemie GmbH

Weinsheimer Str. 59

D-67547 Worms

Tel. +49-6241-3002-0

Fax +49-6241-37690

Mail kontakt@zobel-worms.de

Web www.zobel-worms.de • www.zowo-plast.com

Zowosan® coating systems