

Zobel Mattierpaste 5070 neu im Protec Sortiment **Variable Glanzgestaltung bei schlanker Lagerhaltung**

Sie benötigen in der Protec Produktserie neben der seidenglänzenden immer wieder einmal eine matte Einstellung? Sie wollen Produkte nicht doppelt bevorraten? Dafür bieten wir Ihnen mit der Zobel Mattierpaste 5070 eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Lösung: Sie bevorraten das seidenglänzende Produkt und machen daraus im Bedarfsfall mithilfe der Mattierpaste in Windeseile eine matte Einstellung.

Zobel Mattierpaste 5070 verringert den Glanz seidenglänzender Produkte um 10 – 15 Einheiten. Sie ist insbesondere zur Mattierung von Protec 420 Dickschichtlasur und Protec 480 Decklack weiß und Buntlack geeignet. Ausgehend von der seidenglänzenden Einstellung mit ca. 35 Glanzeinheiten lässt sich mit ihr ein matter Glanz von ca. 25 Einheiten realisieren. Die Mattierpaste wird dem Stammlack mit maximal 5% zugesetzt.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen bitte dem beigefügten Technischen Merkblatt.

Mit freundlichen Grüßen

Zobel Chemie GmbH

Join us
in Colour.

Zobel Chemie GmbH

Weinsheimer Str. 59

D-67547 Worms

Tel. +49-6241-3002-0

Fax +49-6241-37690

Mail info@zobel-coatings.de

Web www.zobel-coatings.de

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
67547 Worms - Germany

Telefon
+49-6241-3002-0

Telefax
+49-6241-3 76 90

web
www.zobel-coatings.de

E-mail
info@zobel-coatings.de

Handelsregister
Mainz HRB 11152
Geschäftsführer
Rudolf Menningen
Harry Zobel

Zobel Mattierpaste 5070

zur Glanzreduktion

1. Produktbeschreibung

Produktart:	Lösemittelfreie Mattierpaste zur Glanzreduktion
Anwendungsbereich:	Zur Glanzerniedrigung von lasierenden und deckenden Endbeschichtungen der Protec Serie, insbesondere von Protec 420 Dickschichtlasur und von Protec 480 Decklack weiß und Buntlack. Reduziert bei 5%iger Zugabe zum Stammlack den Glanz - ausgehend von ca. 35 Einheiten der seidenglänzenden Einstellung – auf ca. 25 Einheiten, was einer matten Einstellung entspricht.
Verarbeitung:	Mattierpaste vor Gebrauch aufrühren. Langsam einrühren. Die Mattierpaste ist in den Gebindegrößen 0,25 L und 1 L erhältlich. Für eine 5 % Zugabe 0,25 Liter Mattierpaste zum 5 L Gebinde Decklack oder 1 Liter Mattierpaste zum 20 L Gebinde Decklack geben. Mattierpaste wird dem Stammlack mit maximal 5% zugesetzt. Für eine gleichmäßige Glanzverteilung gut mit einem Rührholz einarbeiten.
Eigenschaften:	- Glanz reduzierend - lösemittelfrei

2. Technische Daten

Produktbasis:	Polymerharnstoff in wässriger Zubereitung
Farbton:	weiß / nach der Einarbeitung farblos
Dichte:	ca. 1,07 g/ml
Viskosität:	thixotrop
Lagerstabilität:	12 Monate kühl, jedoch frostfrei im geschlossenen Originalgebinde

3. Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Daten sowie Hinweise zur Entsorgung dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik.
Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2013